

富士美陶瓷原料

叶腊石粉:

原料联系:电子信箱 clay@fsmart.com

短信 13599761528

成分	叶腊石粉 a	叶腊石粉 b	高岭土
SiO ₂	80.17		73.65
Al ₂ O ₃	15.83		17.78
MgO	0.09		0.20
CaO	0.30		0.03
Fe ₂ O ₃	0.13		0.26
TiO ₂	0.24		0.16
K ₂ O	0.12		1.32
Na ₂ O	0.10		0.05
灼减	3.01		6.13
备注	100 目	原矿	原矿

www.Fsmart.com